



GRIP A400 MULTI

AKRİLİK ESASLI EMİCİ OLMAYAN YÜZEYLER İÇİN ASTAR

TEMEL AVANTAJLARI

- Kullanıma hazır
- Mükemmel yapışma
- Tesviye şaplarının uygulamasını kolaylaştırır



UYGULAMALAR

KULLANIM ALANI

GRIP A400 MULTI, emici olmayan yüzeylerde kendiliğinden yayılan bileşiklerin ve karo yapıştırıcılarının yapışkanlık özelliğini artırmak için tasarlanmış çok yönlü bir yapışma astarıdır:

Emici olmayan malzemeler:

- Yüzey betonu
- Eski seramik karolar
- Cam, seramik, vb. emici olmayan parlak yüzeyler
- Eski yapışkan kalıntısı (akrilik, neopren)
- Yarı esnek karolar

İç ve dış mekanlarda kullanılabilir.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Bileşim /renk	Su bazlı akrilik kopolimer / sarı
Uygulama sıcaklığı	+10°C - +25°C arasında Malzeme ve yüzey : +10°C'nin altında veya +30°C'nin üzerinde olmamalıdır
Kürleşme süresi */ Yüze uygulamaya	0.5 - 3 saat
Sarfiyat	0,200 - 0,250 kg/m ²

* Bu süreler +23°C ve %50 bağıl nemde normalde emici olan yüzeyler için belirlenir

ALT DÖŞEME HAZIRLIĞI

TEMİZLEME HAZIRLIĞI

Hazırlık bina standartlarına uygun olmalıdır. Alt döşemeler sağlam, yeterli çekme ve basınç dayanımına sahip olmalıdır; boşluk, çatlak ve yapısal kusurlar ile temiz ve uygun yapışmayı engelleyecek toz, gres, sertleştirici bileşikler, sızdırmazlık maddeleri veya diğer kirlenici maddelerden arındırılmış olmalıdır.

Yüzey kalıntı nem içeriği yerel bina standartlarına ve zemin üreticilerinin tavsiyelerine uygun olarak değerlendirilmelidir.

Sert, sağlam ve su geçirmez yapıştırıcı kalıntıları mekanik olarak minimuma indirilmelidir.

Yumuşak ve zayıf yapışkan artıkları, boya ve alçı kalıntıları tamamen temizlenmelidir.

Uygulama sırasında yüzey nem içeriği %4'ü geçmemelidir. Aksi halde, kendiliğinden yayılan uygulama öncesi HYTEC E336 XTREM Nem Buhar Bariyeri kaplaması ile astarlanmalıdır.

KULLANIM ŞEKLİ

Astarı bir köpük veya kısa tüylü rulo kullanarak ince bir kat halinde eşit olarak uygulayın (sarfiyat: kat başına yaklaşık 0,200 - 0,250 kg/m²). Aşırı miktarda uygulamayın ve sıvılaşmayı engelleyin. Ürünü kurumaya bırakın. Yüzeyi tamamen emprenye etmek için birkaç müteakip katman gerekli olabilir. Astar tamamen kuruduktan sonra, kendi kendine yayılan bileşiklerle kaplayın (kuruma süresi, yüzey emiciliğine, neme, sıcaklık koşullarına ve uygulanan astarın miktarına bağlıdır).

SARFIYAT

0,200 - 0,250 kg/m² /döşeme

SAKLAMA

Orijinal açılmamış ambalajında +10C° ile 30°C arasında 12 ay. Kullandıktan sonra kapları sıkıca kapatın. Donmasını engelleyin.

AÇIKLAMA

- Yerden ısıtma sistemleri geçerli bina yönetmeliklerine uygun olmalıdır. Çalışmaya başlamadan 48 saat önce ısıtmayı kapatın. Isıtma, zemin kaplamasının döşenmesinden sonra 48 saat içinde kademeli olarak çalışma sıcaklıklarına getirilmelidir. Yerden ısıtma devredeyken uygulamayın.
- Her durumda, kuruma süresine daima dikkat edin.

TEMİZLEME

Aletleri ve döküntüleri suyla temizleyin.

Kod	UC	PCB	GENCOD
300.03.01.01.31.022	18 kg	1	8691848760410

GÜVENLİK

Daha fazla ayrıntı için

<https://bostikdsd.thevercs.com/default.aspx>
adresindeki güvenlik veri sayfasına bakın.

Burada verilen bilgiler ve öneriler yalnızca Bostik araştırmalarına dayanmaktadır ve doğruluğu garanti edilmemektedir. Ürünün performansı, raf ömrü ve uygulama özellikleri, ürünün uygulanacağı malzeme türü, ürünün depolandığı veya uygulandığı ortam ve uygulama için kullanılan ekipman dahil olmak üzere birçok değişkene bağlıdır. Bu değişkenlerin herhangi birindeki değişiklikler, ürünün performansını etkileyebilir. Ürünü kullanmadan önce, ürünün kullanım amacına uygunluğunu, kullanım anındaki koşullar altında test etmek alıcının yükümlülüğüdür. Bostik, ürünün herhangi bir özel uygulama için uygunluğunu garanti etmez. Ürün, satış sırasında ürünle birlikte gelen Bostik Satış Hüküm ve Koşullarına göre satılmaktadır. Bu belgede yer alan bilgiler, ilgili patentlerin bulunmadığını ima edecek veya herhangi bir patentin kapsadığı herhangi bir buluşu, patent sahibinin yetkisi olmadan uygulamak üzere izin, teşvik veya tavsiye teşkil edecek şekilde yorumlanamaz.

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help **444 10 99**

