

SL C750 POLYRAG

İÇ ZEMİNLERDE KULLANIM İÇİN ELYAF TAKVİYELİ, HIZLI, BOYALANABİLİR, KENDİLİĞİNDEN YAYILAN
ŞAP (1-10mm)

TEMEL AVANTAJLARI

- Çok yönlülük: elyaf takviyeli, hızlı kuruyan, boyanabilir
- Özellikle ahşap alt zeminlerde yenileme için
- Tüm ısıtılmalı zeminlerle uyumludur



UYGULAMALAR

AÇIKLAMA

SL C750 POLYRAG, sentetik elyaflarla güçlendirilmiş esnek, hızlı, boyanabilir, kendiliğinden yayılan bir şaptır.

KULLANIM ALANI

- Yeni işler ve tadilat işlemleri için uygundur.
- Tadilat yüzeylerinde 3 mm kalınlıktan itibaren P3 sınıfıdır.
- Özellikle eski parkelerin tadilatı ve her türlü tadilat işleri için uygundur.

Uygulama alanları:

Yeni işler

- Düzgün bir yüze sahip beton
- Gömülü şap bulunan beton
- Yerleşik şaplar
- Kalsiyum sülfat şap
- Isıtılmış zeminler
- Asfalt Şaplar

Tadilat

- Eski Karolar
- Eski Tutkal izleri
- Eski yarı esnek karolar
- Eski zemin boyaları
- Kuru Şaplar
- Parke ve ahşap paneller CTBX, CTBH, OSB3

İlgili zemin kaplamaları:

- PVC
- Halı Kaplama
- Linoleum
- Parke, Karo
- UPEC P3 sınıfının tüm binalarındaki zemin boyaları, genellikle yeni veya yenilenmiş yerden ısıtma olmayan çimento bazlı iç mekanlarda

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Renk	Bej
Bileşim	Çimento
Karıştırma oranı	25 kg torba başına 6 litre su
Saklama / Raf Ömrü*	6 Ay
Uygulama sıcaklığı	+5°C - +30°C
Uygulama kalınlığı	1-10 mm
Sarfiyat	1.5 kg/mm/m ²
Çalışma süresi**	20 dakika
Yapışma süresi**	2 saat
Kürleşme süresi / Yüzeye uygulama**	Karo: 4 s PVC 6 s Linoleum, kauçuk, ahşap zemin : 24 s Zemin boyaları 24 s
Basınç Dayanımı	C30
Bükülme Dayanımı	F7

*Orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren, açılmamış ambalajında, temiz bir zeminde, serin, kuru koşullarda +5°C ile +25°C sıcaklık aralığında ve doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde depolanmalıdır. Soğuktan, nemden, buğulaşma ve çiyden koruyun.

* Bu süreler +23°C ve %50 bağıl nemde normalde emici olan yüzeyler için belirlenir

KULLANIM TALİMATLARI

HAZIRLIK

Alt döşeme:

Alt döşemenin bina standartlarına uygun olduğundan emin olun. Alt döşemeler temiz, sağlam, kuru olmalı ve yapışmayı engelleyebilecek toz, gres, boya, sıva, cila, suda yumuşayan yapıştırıcı gibi kirletici maddelerden arındırılmış olmalıdır. Zeminde eski yapıştırıcı kalıntısı var ise ; yapıştırıcı kalıntılarının sert, sağlam ve suda yumuşamadığından ve tesviye şapı uygulaması için yeterli kohezyon gücüne sahip olduğundan emin olmak için kalan yapıştırıcı kalıntıları kontrol edilmelidir. Sert yapıştırıcı kalıntıları mekanik olarak minimuma indirilmelidir. Zayıf veya su ile yumuşayan yapıştırıcılar temizlenmelidir.

Uygulama eski seramik karolar üzerine yapılacaksa; Karolar tabana sıkıca yapışmalı, gerekirse yeniden sabitlenmelidir. Karolar kolayca çıkarılabiliyorsa tamamen çıkartılmalıdır. Uygulanma ve kuruma süresince zemin sıcaklığı +5°C ile +25°C arasında tutulmalıdır.

Tamir gerektiren zeminler, çukurlar ve boşluklar şap uygulamasından önce özel tamir ve dolgu harçları ile doldurulmalı ve tesviye edilmelidir.

0,8 mm'den küçük çatlaklar ve derzlere S409 kum ile kumlanması gereken RENO E742 STRUCTURE ile muamele edilmelidir.

Mevcut zeminin nem oranı %4 u geçmemelidir.

Zemin gerekli nem seviyesine sahip değilse, yüzey nem değerine göre EpoPrim 2K veya yüksek neme dayanıklı membran HYTEC E336'yı uygulanmalıdır.

Yerden ısıtmalı sistemler:

Yerden ısıtmalı sistemler uygulamadan 48 saat önce kapatılmalıdır. Uygulamadan sonra yerden ısıtmayı kademeli olarak açmadan önce 7 gün beklenmelidir.

YÜZEY TÜRÜ		ASTARLAR	KULLANIM
Beton çimento şap	Gözenekli ve emici	Grip A310 PROJECT	150-200 g/m ² /kat
	Normal emici	GRIP A500 MULTI GRIP A310 PROJECT GRIP A936 XPRESS	200-250 g/m ² 150-200g/m ² 80-120g/m ²
	Emici olmayan	GRIP A500 MULTI GRIP A936 XPRESS	200-250 g/m ² 80-120g/m ²
Kalsiyum sülfat şap		GRIP A500 MULTI GRIP A310 PROJECT	200-250 g/m ² 150-200g/m ²
Karo		GRIP A500 MULTI	200-250 g/m ²
Tutkal izleri			
Yamadan kalan kalıntı			
Yarı esnek levha			
Boya		GRIP A936 XPRESS	80-120 g/m ²
Reçine			
Asfalt Şaplar			

KARIŞTIRMA

6 litre oda sıcaklığındaki su ile dolu temiz karıştırma kovasına, Bostik SL C320 ARDASOL torbasını yavaş yavaş ekleyin, bu sırada elektrikli bir matkap ve karıştırma küreği ile topaksız pürüzsüz bir karışım elde edilene kadar sürekli karıştırın. Bu karışım genellikle 2 dakika sonra elde edilir. Daha az karıştırmamalıdır.

Karıştırdıktan sonra, akışı optimize etmek için en az 1 dakika olgunlaşma süresi önerilir. Olgunlaşma süresinden sonra 30 saniye boyunca yeniden karıştırılmalıdır.

Karışım, normal koşullar altında yaklaşık 20 dakika boyunca kendiliğinden yayılma özelliğini korur.

Not: Çok fazla su ilavesi ürünün ayrışmasına neden olabilir.

UYGULAMA

Uygulama kalınlığı:

Tek bir uygulamada 1 mm ila 10 mm derinliğe izin verilir. 10 mm'nin üzerindeki derinlikler için, ürünün harmanlanmış bir şap olarak kullanılması ve harç olarak işlenmesi gerekir.

Bostik SL C750 POLYRAG'ın ikinci bir uygulaması gerekiyorsa, bu işlem yaya trafiğine hazır hale geldikten sonra yapılabilir.

YENİ	YÜZEY	ÖZEL HAZIRLIKLAR VE DOĞRULAMALAR
	Beton döşeme	Kür ürününün ortadan kaldırılması
	BAP	
	Sıvı çimento şap	
	Kalsiyum sülfat şap	Kalan nem ölçümü
TADİLAT	Isıtmalı ve/veya soğutmalı zeminler + ERP	Isıtmanın gerçekleştirildiği kontrol edilmelidir.
	Karolar	Su ve soda temizlenmeli ve ardından temiz su ile durulanmalıdır.
	Asbestsiz yarı esnek levha	Kazıyarak mümkün olduğunca çıkarılmalıdır.
	Akrilik tutkal izleri	
	Asbestsiz bitümlü yapıştırıcı izleri	0,5 mm'den fazla kalınlıkları temizlenmeli veya tamamını temizlenmelidir.
	Zemin boyaları	Pürüzlülüğü eski haline getirmek için zımparalanmalı ve ardından karolara aynı temizlik işlemini uygulanmalıdır.
	Zemin reçinesi	Zımparalanarak ardından zemin boyası ile aynı şekilde uygulama yapılmalıdır.
	Kirişler üzerindeki parke	Bal mumlarının ve verniklerin eliminasyonu ve ardından aspirasyon ile toz alınmalıdır.
	Ahşap esaslı paneller	Sivri uçların olmadığı kontrol edilmelidir.
	Asfalt Şaplar	Çatlaksız olmalıdır.

KULLANIM TALİMATLARI

Mala uygulaması :

Karıştırılan malzemeyi hazırlanan alt tabaka üzerine 1 mm ile 10 mm arasında bir kalınlığa kadar dökülür.

Pürüzsüz kenarlı paslanmaz çelik mala kullanarak, istenen kalınlık ve pürüzsüzlüğü elde etmek için uygulama süresi içinde yüzey düzeltilmelidir. Gerekli derinliğin elde edilmesine yardımcı olmak için bir pim seviyesi kullanılabilir. Tek tip bir yüzey görünümü vermek, sıkışmış hava ve akış çizgilerini yok etmek için kirpi rulo kullanılmalıdır.

Pompa uygulaması:

Geniş zemin alanlarının tesviye edilmesinin gerektiği durumlarda, pistonlu veya helezonlu harç pompası ile Bostik SL C750 POLYRAG uygulanmasında fayda vardır. Pompa uygulaması ile 5mm'de saatte 200m²'yi veya 3mm'de saatte 300m²'yi aşan uygulama oranları elde edilebilir. Ürünün hortumun ucundan periyodik akış testleri yapılarak pompalama sırasında dikkatli olunmalıdır.

KURUMA SÜRESİ

Ürünün kurumasına neden olarak yanlış kürleşme olabileceğinden güçlü güneş ışığından ve hava akımından korunmalıdır.

Yaya Trafiği:

Bileşik +25° C'de (yaklaşık) 2 saat sonra yaya trafiğini kabul eder. Düşük sıcaklıklarda bu süre uzayacaktır.

Yüzeye uygulama:

Kürleşme süresi, alt zeminin ne kadar emici olduğuna, ortam ve zemin sıcaklığına ve neme bağlıdır.

Seramik karo / tekstil yer döşemeleri:	+25° C'de 4 saat
PVC	+25° C'de 6 saat
Ahşap Zemin	+25° C'de 24 saat
Zemin boyası:	+25° C'de 24 saat

Code	UC	PCB	PALLET	GENCOD
153021060	25 kg	1	48	3549212485610

GÜVENLİK

Daha fazla ayrıntı için

<https://bostiksd.thevercs.com/default.aspx> adresindeki güvenlik veri sayfasına bakın.

Burada verilen bilgiler ve öneriler yalnızca Bostik araştırmalarına dayanmaktadır ve doğruluğu garanti edilmemektedir. Ürünün performansı, raf ömrü ve uygulama özellikleri, ürünün uygulanacağı malzeme türü, ürünün depolandığı veya uygulandığı ortam ve uygulama için kullanılan ekipman dahil olmak üzere birçok değişkene bağlıdır. Bu değişkenlerin herhangi birindeki değişiklikler, ürünün performansını etkileyebilir. Ürünü kullanmadan önce, ürünün kullanım amacına uygunluğunu, kullanım anındaki koşullar altında test etmek alıcının yükümlülüğüdür. Bostik, ürünün herhangi bir özel uygulama için uygunluğunu garanti etmez. Ürün, satış sırasında ürünle birlikte gelen Bostik Satış Hüküm ve Koşullarına göre satılmaktadır. Bu belgede yer alan bilgiler, ilgili patentlerin bulunmadığını ima edecek veya herhangi bir patentin kapsadığı herhangi bir buluşu, patent sahibinin yetkisi olmadan uygulamak üzere izin, teşvik veya tavsiye teşkil edecek şekilde yorumlanamaz.

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +X) 444 10 99

