



SL C990 SPRINTER

ULTRA HIZLI KENDİLİĞİNDEN YAYILAN ŞAP

AKILLI AVANTAJLAR

- Yaya trafiği: 45 dakika
- Zeminler 90 dakikadan itibaren kaplanabilir
- Çok yüksek mekanik direnç



KULLANIM DETAYLARI

AÇIKLAMA

SL C990 SPRINTER, çok hızlı priz alan, kendiliğinden yayılan zemin tesviye şapıdır.

Uygulama Alanları :

Yeni uygulama

- Çimento Esaslı Şap ya da benzeri
- Kuru Şap
- Düzgün bir yüzeye sahip betonarme döşeme şapı

Renovasyon

- Eski seramikler, terracotta seramikleri, vb.

İlgili zemin kaplamaları :

- Yapıştırılmış plastik zeminler
- Yapıştırılmış tekstil zeminler
- Yapıştırılmış ve yüzer parke zeminler
- Linolyum
- Fayans

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Renk	Bej
Bileşik	Hidrolik bağlayıcılar, mineral dolgular ve özel katkı maddeleri bazlı toz
Karışım Oranı	25 kg'lık torba başına 6 litre su
Depolama / Raf ömrü*	6 ay
Uygulama sıcaklığı	+5°C - 30°C
Uygulama kalınlığı	1 - 10 mm
Sarfiyat	1,6 kg /mm /m ²
Çalışabilme süresi**	20 dakika
Üzerinde yürüme zamanı**	45 dakika
Kürlenme süresi / Zemin uygulaması**	• Halı ve seramik fayanslar: 1 saat 30 ila 2 saat • PVC: 1 saat 30 ila 4 saat • Parke, muşamba: ertesi gün
Basınç dayanımı	C40
Bükülme mukavemeti	F10

*üretim tarihinden itibaren orijinal, açılmamış ambalajında, yerden uzakta, serin, kuru ortamda, +5°C ila +25°C sıcaklık aralığında ve direkt güneş ışığından korunarak. Dondan, nemden, yoğunlaşmadan ve çiyden koruyun.

*bu süreler +23°C ve %50 bağıl nemde normal emici yüzeylerde belirlenmiştir.

KULLANIM DETAYLARI

HAZIRLIK

Alt-zemin :

Alt zeminin bina standartlarına uygun olduğundan emin olun. Alt zeminler temiz, sağlam, kuru olmalı ve yapışmayı bozabilecek kirletici maddelerden arındırılmış olmalıdır; toz, boya, sıva, cila, suyla yumuşayan yapıştırıcı vb.

Suda yumuşamadıklarından, sert olduklarından, sağlam olduklarından ve tesviye bileşimini almak için yeterli yapışma kuvvetine sahip olduklarından emin olmak için kalan yapıştırıcı kalıntılarını kontrol edin.

Sert yapıştırıcı kalıntılarını mekanik olarak minimuma indirin. Zayıf veya suyla yumuşayan yapıştırıcıları çıkarın.

Fayanslar tabana sıkıca yapışmalı, gerekirse yeniden sabitlenmelidir. Yer karoları kolayca çıkarılabiliyorsa tamamen çıkarın.

Düzeltilme bileşiminin uygulanması ve kuruması boyunca zemin sıcaklığı +5°C ila +25°C arasında tutulmalıdır.

0,8 mm'den küçük çatlaklar ve derzler, S409 kumu ile zımparalanması gereken RENO E742 STRUCTURE ile işlenmelidir.

Destekler gerekli nem seviyesine sahip değilse, yükselmeyi önleyici nem geçirmez membranımız HYTEC E336'yı uygulayın.

Yerden ısıtma sistemleri:

Yerden ısıtma sistemleri kurulumdan 48 saat önce kapatılmalıdır. Yerden ısıtmayı kademeli olarak açmadan önce kurulumdan sonra 7 gün bekleyin. Yüzeyleri kontrol etmek için teknik bildirimde bakın. İşte bu belgelerden çıkarılan bazı öneriler:

	YÜZEY	ÖZEL HAZIRLIKLAR
YENİ YÜZEY	Betonarme Döşeme	
	Self-levelling Çimento esaslı şap	Yüzeyin tamamen kürlenmiş olması
	Kalsiyum sülfat şapı	Kalan nemin ölçümü
	Isıtmalı ve/veya soğutmalı zeminler	Isıtmanın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini kontrol edin
RENOVASYON	Seramik	Su ve sodalı su ile temizleme, ardından temiz su ile durulama
	Yarı esnek döşeme	
	Akrilik tutkal izleri	Kazıyarak mümkün olduğu kadar çıkarın
	Bitümlü tutkal izleri	0,5 mm'den fazla kalınlıkları kaldırın veya tamamen kaldırın
	Zemin boyası	Pürüzlülüğü düzeltmek için zımparalama ve ardından fayanslarla aynı şekilde temizleme
	Epoksi Zemin	Zımparalama ve ardından zemin boyasıyla aynı
	Parke Derzleri	Balmumu ve verniklerin ortadan kaldırılması ve ardından aspirasyon yoluyla toz alınması
	Asfalt	Çatlak olmaması

YÜZEY TİPİ	ASTARLAR	SARFIYAT
Çimento Esaslı Şapı	Gözenekli Yüzey Grip A310 PROJECT GRIP A320 BASIC PRIMOXOL PRIMACRYL	100-120 g/m ² /katman
	Emiciliği Normal Yüzey GRIP A700 UNIVERSAL PRIMAPRENE UNIDUR N GRIP A400 MULTI GRIP A310 PROJECT GRIP A320 BASIC PRIMOXOL PRIMACRYL	100-120 g/m ²
	Emici Olmayan Yüzey GRIP A700 UNIVERSAL PRIMAPRENE UNIDUR N GRIP A400 MULTI	80-100 g/m ²
Kalsiyum sülfat şapı	GRIP A700 UNIVERSAL PRIMAPRENE UNIDUR N GRIP A400 MULTI GRIP A310 PROJECT	100-120 g/m ² /katman
Seramik	GRIP A700 UNIVERSAL PRIMAPRENE UNIDUR N GRIP A400 MULTI	100-120 g/m ²
Yapıştırma izleri		
Yama işleminden kalan kalıntı		
Yarı esnek döşemeler		
Boya	GRIP A936 XPRESS	80-100 g/m ²
Epoksi	GRIP A936 XPRESS	80-100 g/m ²
Parke	GRIP X910 FILL & WOOD	0,8-1 kg/m ²
Asfalt	GRIP A936 XPRESS	100-120 g/m ²

KARIŞTIRMA

Temiz bir karıştırma kovasına 6 litre temiz, soğuk su ölçün. Bostik SL C990 SPRINTER torbasını yavaş yavaş suya ekleyin ve elektrikli matkapla ve karıştırma küreğiyle pürüzsüz, topaksız bir karışım elde edilinceye kadar sürekli karıştırın. Bu normalde 2 dakika sonra elde edilecektir. Az karıştırmayın. Akışı optimize etmek için karıştırma sonrasında en az 1 dakikalık bir olgunlaşma süresi tavsiye edilir. 30 saniye boyunca yeniden karıştırın. Karışım normal koşullar altında yaklaşık 30 dakika boyunca kendiliğinden yumuşama özelliğini koruyacaktır. Not: Çok fazla su eklenmesi bileşiğin ayrılmasına neden olabilir.

UYGULAMA

Uygulama kalınlığı :

Tek bir uygulamada 1 mm ila 10 mm derinliğe izin verilir. 10 mm'nin üzerindeki derinlikler için ürünün harmanlanmış bir bileşik olarak kullanılması ve harç olarak işlenmesi gerekir.

Bostik SL C990 SPRINTER'in ikinci bir uygulaması gerekiyorsa, yaya trafiğine hazır hale geldikten sonra bu işlem yapılabilir.

KULLANIM DETAYLARI

Mala ile uygulanması:

Karıştırılan malzemeyi hazırlanan alt tabakaya 1 mm ile 10 mm arasında bir kalınlığa kadar dökün.

İstenilen kalınlık ve pürüzsüzlüğü elde etmek için pürüzsüz kenarlı paslanmaz çelik mala kullanarak ıslak ürünü düzeltin. Gerekli derinliğin kazanılmasına yardımcı olmak için bir pim seviyesi kullanılabilir. Düzgün bir yüzey görünümü sağlamak amacıyla sıkışan havayı ve akış hatlarını çıkarmak için çivili bir rulo kullanın.

Pompa ile uygulanması :

Geniş zeminlerde tesviye gerektiren yerlerde Bostik SL C990 SPRINTER'in vidalı harç pompası ile uygulanmasında fayda vardır. Pompa uygulamasıyla 5 mm'de saatte 200 m²'yi veya 3 mm'de saatte 300 m²'yi aşan uygulama oranlarına ulaşılabilir. Pompalama sırasında hortumun ucundan bileşiğin periyodik akış testlerini gerçekleştirmek için dikkatli olunmalıdır. EN 12706 akış tüpü kullanıldığında akış testi sonuçları 130-140 mm olmalıdır.

KURUMA ZAMANI

Güçlü güneş ışığından ve hava akımından korunmalıdır, çünkü bu, ürünün kurumasına ve hatalı kürlenmeye neden olabilir.

Yaya Trafiği :

+25° C'de (yaklaşık) 45 dakika sonra yaya trafiğini kabul edecektir. Düşük sıcaklıklarda bu süre uzayacaktır.

Zemin uygulaması :

Kürlenme süresi alt zeminin ne kadar emici olduğuna, ortam ve zemin sıcaklığına ve neme bağlıdır:

Halı ve Seramik	1h30 - 2 saat (+25° C)
PVC	1h30 - 4 saat (+25° C)
Parke, Linolyum	1 gün sonra (+25° C)

Alet ve ekipmanları kullanımdan hemen sonra ılık sabunlu suyla temizleyin.

Ağırlık	PALLET
25 kg	24



P4
SR

C40
F10



45 min.



1-10 mm



6 L

Daha fazla ayrıntı için güvenlik veri sayfasına bakın.

Burada verilen bilgiler ve yapılan tavsiyeler yalnızca Bostik'in araştırmasına dayanmaktadır ve doğruluğu garanti edilmemektedir. Ürünün performansı, raf ömrü ve uygulama özellikleri, ürünün uygulanacağı malzeme türü, ürünün depolandığı veya uygulandığı ortam ve uygulama için kullanılan ekipman dahil olmak üzere birçok değişkene bağlı olacaktır. Bu değişkenlerin herhangi birindeki herhangi bir değişiklik ürünün performansını etkileyebilir. Ürünü kullanmadan önce, ürünün kullanım amacına uygunluğunu, kullanım anındaki koşullar altında test etmek alıcının yükümlülüğüdür. Bostik, ürünün herhangi bir özel uygulamaya uygunluğunu garanti etmez. Ürün, satış anında ürüne birlikte verilen Bostik Satış Hüküm ve Koşulları uyarınca satılmaktadır. Burada yer alan hiçbir şey, patent sahibinin izni olmaksızın, ilgili herhangi bir patentin bulunmadığını ima edecek veya herhangi bir patent kapsamındaki herhangi bir buluşun uygulanmasına yönelik izin, teşvik veya tavsiye teşkil edecek şekilde yorumlanmayacaktır.

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help +XX XX XXX XXX

