

TECHNIS C250 CLASSIC

İÇ VE DIŞ ZEMİN KULLANIMI İÇİN KURU ŞAP

TEMEL AVANTAJLARI

- Hem içeride hem dışarıda
- Her türlü yapılar için
- Uygulaması kolay



C25
F4

20-50mm



2,5 - 4 L

24h

UYGULAMALAR

AÇIKLAMA

Technis C250 Classic, çimento esaslı, kullanıma hazır iç ve dış mekanda kullanıma uygun kuru şaptır. Hem yeni inşaat hem de yenileme projelerinde kullanıma uygundur. Yüksek düzeyde yaya trafiğine maruz kalan alanlarda kullanılabilir.

KULLANIM ALANI

Uygulama alanları:

- İç ve dış mekânlarda,
- Beton zeminlerde.
- Yerden ısıtılmalı zeminlerde kullanım için uygundur.
- Ulaşılması zor ve dar alanlarda beton ve betonarme çalışmaları için beton olarak kullanılır.
- Ekleme / boşluk doldurma şapı ve çeşitli beton katmanları arasında ara şapı, yüzen şap veya en az 25 mm kalınlıkta (max. 50 mm) olmak üzere zemin şapı olarak kullanılır.
- Her tip beton dökme ve tamir işlerinde, kiriş-kolon inşa etmek, istinat duvarları yapımında, kalıpla beton plaka veya merdiven yapımında, yürüyüş yolları inşasında, taş ve taş türevi kalın plakaları yere sabitlemek için kullanılır.

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Renk	Açık Gri
Bileşim	Çimento esaslı kuru şap
Karıştırma oranı	25 kg torba başına 2,5-4 litre su
Saklama / Raf Ömrü*	12 ay
Uygulama sıcaklığı	+5°C - +35°C
Uygulama kalınlığı	20-50 mm
Sarfiyat	20-22 kg/m ² /10mm kalınlık
Çalışma süresi**	60 dak
Yaya Trafiği	24 saat
Basınç Dayanımı	C25
Eğilme Dayanımı	F4

*Üretim tarihinden itibaren 12 ay boyunca, orijinal açılmamış ambalajında, temiz bir zeminde, serin, kuru koşullarda +5°C ile +25°C sıcaklık aralığında ve doğrudan güneş ışığı almayacak şekilde depolanabilir. Soğuktan, nemden, buğulaşma ve çiyden koruyun.

**Bu süreler +23°C ve %50 bağıl nemde normalde emici olan yüzeyler için belirlenmiştir.

ALT DÖŞEME HAZIRLIĞI

Alt döşeme:

Alt zemin, ilgili uygulama kurallarına veya endüstri yönetmeliklerine uygun olmalıdır. Alt zemin temiz, sağlam, kuru, yeterli gerilme ve basınç dayanımına sahip olmalı, çatlaklar ve yapısal bozukluklar bulunmamalıdır. Astarlama her zaman önerilmektedir. Zemindeki derin çöküntüler uygun Bostik ürünü ile doldurulmalı ve kurumaya bırakılmalıdır.

KULLANIM TALİMATLARI

Beton C20 olarak kullanım için:

- Sadece hafif emici veya emici özelliği olmayan kalıplar kullanılmalıdır.
- Betonarme çalışmasında, donatının yeterince beton ile örtülmesine dikkat edilmelidir.
- Geniş yüzeyli yapı elemanlarında birleşim derzleri dikkate alınmalıdır.
- Kalıplar yeteri kadar kalıp ayırıcı ile kaplanmalıdır.
- Güçlendirme amaçlı kullanımda, uygulama öncesinde, özellikle donatılar üzerine Korozyon Önleyici Aderans Harcı Bostik AntiCor uygulanması tavsiye edilir.

Şap olarak kullanım için:

- Zemin uygulama öncesinde yeteri kadar ıslatılmalı veya Bostik PoroPrim ile astarlanmalıdır.
- Zeminde, kaba şap olarak kullanımda tavsiye edilen uygulama kalınlığı en az 20 mm, en fazla 50 mm'dir.

Uygulama:

Toz formdaki Bostik NivoTech DS 2050, temiz ve belirtilen miktardaki normal ortam sıcaklığındaki su ile dolu bir kap içine boşaltılarak, topaksız bir karışım elde edilene kadar düşük devirli bir karıştırıcı yardımıyla karıştırılır. Karışım süresi min. 5 dk. olmalıdır. İşlem sonunda elde edilen harç 3dk. dinlendirilip, tekrar 2 dk. homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır. Ürünün yoğunluk miktarı ve kürlenme süresi, eklenecek su miktarına göre değişir. Karıştırılan harç, 3 dk. olgunlaşma süresi beklendikten sonra uygulamaya hazırdır. Beton homojen bir şekilde zemine veya kalıba dökülür. Yeteri kadar kürlenmesi sağlandıktan sonra kalıp sökülür ve gerekirse harç yüzeyi düzeltilir.

Taze yüzeyler, ilk günlerde doğrudan güneş ışığına, güçlü hava akımı, yüksek hava sıcaklığı (+35°C üzeri), yağmur ve don gibi olumsuz hava etkilerine karşı korunmalıdır. Uygulama yapılan yüzeyler, 7 gün süresince naylon veya jüt çuvaları ile örtülerek kapatılmalı; su püskürtülerek veya buna benzer uygulamalar ile ıslatılmalıdır. Ürünün ön görülen ve istenilen uzun süreli performansının elde edilmesi için, tüm uygulamanın tamamlanmasından sonra, en kısa zamanda (uygulanan ürünün kuruma süresine bağlı olarak 3-7 gün) işin amacına ve detayına uygun bir kaplama (şap, seramik vb.) ile yapılan uygulamanın koruma altına alınması veya kaplanması gereklidir.

TEMİZLİK

Araç ve ekipmanları kullanımdan hemen sonra ılık sabunlu su ile temizlenebilir.

Kod	UC	PCB	GENCOD
152021081	25kg	64	8691848760427

GÜVENLİK

Daha fazla ayrıntı için

<https://bostikdsd.thewerco.com/default.aspx>
adresindeki güvenlik veri sayfasına bakın.

Burada verilen bilgiler ve öneriler yalnızca Bostik araştırmalarına dayanmaktadır ve doğruluğu garanti edilmemektedir. Ürünün performansı, raf ömrü ve uygulama özellikleri, ürünün uygulanacağı malzeme türü, ürünün depolandığı veya uygulandığı ortam ve uygulama için kullanılan ekipman dahil olmak üzere birçok değişkene bağlıdır. Bu değişkenlerin herhangi birindeki değişiklikler, ürünün performansını etkileyebilir. Ürünü kullanmadan önce, ürünün kullanım amacına uygunluğunu, kullanım anındaki koşullar altında test etmek alıcının yükümlülüğüdür. Bostik, ürünün herhangi bir özel uygulama için uygunluğunu garanti etmez. Ürün, satış sırasında ürünle birlikte gelen Bostik Satış Hüküm ve Koşullarına göre satılmaktadır. Bu belgede yer alan bilgiler, ilgili patentlerin bulunmadığını ima edecek veya herhangi bir patentin kapsadığı herhangi bir buluşu, patent sahibinin yetkisi olmadan uygulamak üzere izin, teşvik veya tavsiye teşkil edecek şekilde yorumlanamaz.

BOSTIK TECHNICAL ASSISTANCE

Smart Help **444 10 99**

